

**INSTITUTUL NAȚIONAL DE STANDARDIZARE ȘI METROLOGIE
CENTRUL DE ÎNCERCĂRI A DRUMURILOR**

mun. Chișinău, șos. Muncești, 162/A, tel. 554-228; 92-59-50 tel/fax: 52-00-03 mob: 067439920



**Raport de încercări a bitumului vâcos
Nr. 13 din 21.01.2013**

Cod 17/ RÎBV 5.10 - 03

Ediția 2

Data 13.03.2012

Pag 2/2

Rezultatele încercărilor

Denumirea indicilor	Metoda de încercare ГОСТ	Condițiile tehnice ГОСТ 22245-90	Rezultatele încercărilor
1. Penetrația, nu mai puțin: la 25 ⁰ C, 0,1mm la 0 ⁰ C, 0,1mm	11501-78	61-90 20	75,3 31
2. Temperatura de înmuiere, ⁰ C nu mai puțin:	11506-73	47	67,25
3. Ductibilitatea, nu mai puțin: la 25 ⁰ C, cm la 0 ⁰ C, cm	11505-75	55 3,5	57,6 21
4. Modificarea temperaturii de înmuiere după încălzire, ⁰ C nu mai mult:	18180-72 11506-73	5	4,75
5. Fragilitatea, ⁰ C nu mai înaltă:	11507-78	- 15	- 17,5

Concluzie: Proba încercată de bitum conform parametrilor din tabel, corespunde mărcii BND 60/90 conform cerințe tehnice ГОСТ 22245-90

Executor încercări



Gutu Ghenație

/nume, prenume/

/semnătura/

Șef CÎD

/nume, prenume/

Deliu Serghei

/nume, prenume/

/semnătura/

/semnătura/

NOTĂ: Prezentul raport de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CÎD. Raportul de încercări se referă numai la mostrele supuse încercărilor