



Открытое Акционерное Общество
"САРАТОВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"
 Россия, 410022, г. Саратов, ул. Брянская 1, тел. (8452) 473-065, факс: (8452) 473-138,
 e-mail: sar-npz-office@tnk-bp.com

ПАСПОРТ № 2482

Битум нефтяной дорожный вязкий БНД 60/90

ГОСТ 22245-90

Сертификат соответствия: РОСС RU.АЯ02.НЗ8787 с 21.01.2009 г. по 20.01.2011 г.
 Сертификат соответствия: ДОРС RU.0004. 00578 с 07.03.2008 г. по 07.03.2011 г.
 Санитарно-эпидемиологическое заключение: 64.01.02.240.П.000339.06.08 с 26.06.2008 г. по 26.06.2013 г.

Дата изготовления: 07.06.2010
 Дата отбора пробы: 07.06.2010
 Дата проведения анализа: 07.06.2010

Куб окисления: 2

Уровень наполнения: 7500 мм

Количество: 149,2 тонн

№№ п/п	Наименование показателей	Методы испытаний	Нормы	Фактически
1	Глубина проникания иглы, 0,1 мм: при 25°C при 0°C	ГОСТ 11501	61 - 90 не менее 20	84 25
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °C	ГОСТ 11506	не ниже 47	49
3	Растяжимость, см: при 25°C при 0°C	ГОСТ 11505	не менее 55 не менее 3,5	107 3,5
4	Температура хрупкости, °C	ГОСТ 11507	не выше -15	-23
5	Температура вспышки, °C	ГОСТ 4333	не ниже 230	296
6	Изменение температуры размягчения после прогрева, °C	ГОСТ 18180 ГОСТ 11506 с доп. по п.3.3 ГОСТ 22245	не более 5	5
7	Сцепление битума с эталонным мрамором	ГОСТ 11508	Выдерживает по образцу № 2	Выдерживает по образцу № 2
8	Индекс пенетрации	ГОСТ 22245 прилож. 2	От -1,0 до +1,0	-0,1

Заключение: Битум нефтяной дорожный вязкий БНД 60/90 соответствует ГОСТ 22245-90

Дополнительная информация:

• гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления

ОТК-ЦЗЛ

Начальник смены *Л.К. Мокрышова* Л.К. Мокрышова

Дата, время выдачи паспорта: 07.06.2010 05:56

